

Een oplosmiddel- en weekmakervrije impregneer voor binnen en buiten op poederende en zuigende ondergronden.

KPC 7720
Versie Nr. 7720.22.01

TOEPASSING : Zeer geschikt voor het vastzetten van poederende ondergronden, geschikt voor afwerking van metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton en gipselementen.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN :

- Dringt zeer goed door in de ondergrond.
- Oplosmiddel en weekmakervrij.
- Waterdamp doorlatend.
- Alkali bestendig.
- Sneldrogend.
- Hechting bevorderend.
- Droogt blank op.

PRODUCTINFORMATIE :

Bindmiddel : (Meth) Acrylic acid esters / styrene.

Dichtheid : 1,02 kg per ltr.

Reiniging Materialen : Direct schoonmaken met lauw water.

Theoretisch rendement : 2-6 m² / liter, afhankelijk van de ruwheid en porositeit van de ondergrond en applicatiemethode.

Houdbaarheid : ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking, koel en droog bewaren.

VERWERKINGSGEGEVENS :

Verwerking : Kwast, roller, en luchtspuit.

Verdunning : Water: Bij zeer sterk zuigende ondergronden onverdund verwerken, vorming van een glanzende lakfilm moet vermeden worden.

Droging bij 20°C : Na ca. 1 uur overschilderbaar tot maximaal 48 uur voor het beste resultaat.

Verwerkingscondities : Niet in de volle zon verwerken.

LEVERING :

Verpakking : 5 Liter.

Kleur : Transparant.

SYSTEMEN :

Voorbehandeling : Gevels reinigen met behulp van een hoogdruk reiniger waarbij zoutaanslag, oude losse verflagen en loszittend pleisterwerk moet worden verwijderd.
Voor behandeling met het nieuwe verfsysteem moet de oppervlakte goede hechtingseigenschap- pen hebben en droog, schoon, absorberend, neutraal, vrij van residu, stof, vuil, vet, scheuren, schimmel en algen.
Gebruik KP-Clean en schoon water als reinigingsmiddel.
Na een zorgvuldige voorbehandeling zoals hierboven omschreven de onderste lagen waarbij onthechting van het oude verfsysteem plaatsvindt en er sprake is van een sterk poederende ondergrond voorbehandelen met **KPC 7720 Terra - Impregneer**.
Na droging van de impregneer deze nabehandelen met **KPC 7730 Wallsealer – Primer**.
Na deze voorbehandeling en na droging binnen 24 uur het geheel afwerken met KPC 7700 Terra Top tot een dekkend resultaat is verkregen.

VOOR VEILIGHEIDSGEGEVENS ZIE VEILIGHEIDSLADEN

De in dit informatieblad opgenomen informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. Kroonint Protective Coating tracht naar best vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen. Kroonint Protective Coating is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.
Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen of in geval van twijfel ten alle tijde contact op te nemen met de technische dienst van Kroonint Protective Coating.