

Technische Data Sheet

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Germany
Phone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

belton® SpectRAL

RAL kleuren

400 ml

Art. Nr. 324XXX voor kleuren



Product

Omschrijving

De RAL-kleuren bieden een breed scala aan gestandaardiseerde kleurtinten die voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Of het nu gaat om meubelmakerij, objectinrichting of decoratief spuitwerk – met belton spectRAL vindt u snel en zeker de juiste kleurtint. Het gebruik van belton RAL garandeert u exact reproduceerbare kleurtinten.

Product voordelen

- Brede keuze aan gestandaardiseerde RAL-kleurtinten (meer dan 200 RAL-kleuren)
 - Hoog dekkend vermogen
 - Sneldrogend
 - Weersbestendig, voor binnen en buiten
 - Eenvoudig te verwerken en goede vloei
 - Reproduceerbare kleurnauwkeurigheid in belton-kwaliteit
 - Ideaal voor doe-het-zelvers én vakmensen

Basis

Nitro combination hars

Glansgraad

Hoogglans, zijdeglans en mat

Vaste stof gehalte

17,30

VOC Waarde (EU)

695 g/l

Ondergronden

Metaal (gereinigd, vrij van stof en vet) Diverse kunststoffen (PP, EPDM, ABS, PC, PPO, PA, PVC, PUR, PBT(B), UP-GF). Reinig het oppervlak met water en afwasmiddel. Controleer de compatibiliteit en hechting op een onopvallende plek. Breng indien nodig een kunststofhechtprimer aan. Styropor, hout, rotan/bast, klei, keramiek, glas, papier, steen (losse deeltjes wegborstelen).


Verwerking

Bescherming




Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. (handschoenen / veiligheidsbril) Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.

Schudden




Schud de bus gedurende 2 minuten.
- deze gaan in na de hoorbare aanslag van de knikers

Spuut om te testen




Schud de spuitbus, test de spray en controleer of deze geschikt is voor het oppervlak en de kleur.

Spuitafstand




15 cm - 25 cm
Houd de spuitbus altijd rechtop.

Spuitgangen




Spuut 2 tot 3 dunne lagen kruislings op, eerst verticaal en vervolgens horizontaal: ongeveer 40 tot 50 µm.

Flash-off tijd




Flash-off tijd: Ongev. 5 min. tussen elke spuitgang.
Om nevel te voorkomen, is ventilatie noodzakelijk.

Verwerkingscondities



Afhankelijk van het materiaal moeten de oppervlakken worden gereinigd, ontroest, geschuurd, gedroogd en vrij van stof en vet zijn.
Bedek alle delen die niet worden geleverd met plakband en/of papier..

Droging



Stofdroog: Ong. 20 min

Droog om aan te raken: na ongev. 60 min

Volledig droog: na ongev. 24 uur

De optimale omgevingstemperatuur om de verf te verwerken is tussen de 20° and 25° C. Vermijd direct zonlicht en/of wind.

Opbouw

Metaal:

1. belton basic anti-corrossie primer (buiten)
2. belton basic universele primer Art.Nr. 323501
3. belton spectRAL kleur
4. belton spectRAL blanke lak (glansgraad naar keuze)

Hout:

1. belton basic Hout primer Art.Nr. 323503
2. belton spectRAL kleur
3. belton spectRAL blanke lak (glansgraad naar keuze)

Plastic:

1. belton basic plastic primer Art.Nr. 323505
2. belton spectRAL kleur
3. belton spectRAL blanke lak (glansgraad naar keuze)


Piepschuim:

1. belton basic piepschuim primer Art.Nr. 323506
2. belton spectRAL kleur
3. belton spectRAL blanke lak (glansgraad naar keuze)

Klei, Keramiek, Glas, Papier, Steen:

1. belton basic universal primer Art.Nr. 323501
2. belton spectRAL kleur
3. belton spectRAL blanke lak (glansgraad naar keuze)

Afsluitend



Na het drogen kan het op elk moment worden overschilderd met zichzelf of alle belton-verven.


Na het schilderen draait u de bus ondersteboven en spuit u het ventiel leeg.

Aanvullende informatie

Let op

Controleer de ondergrond op compatibiliteit en behandel het indien nodig voor met de juiste belton Basic primer. Stel gecoat oppervlak niet bloot aan mechanische belasting. Spuit niet op oppervlakken die zijn geveerd met kunsthars, omdat de verf kan loslaten.

Houdbaarheid



Ondergronden moeten droog, stof- en vetvrij zijn. De bus moet rechtop, droog en beschermd tegen chemische en mechanische invloeden worden bewaard en vervoerd bij een temperatuur tussen 15 en 25 °C. De veiligheidsinstructies op de spuitbus en alle wettelijke voorschriften van de opslaglocatie moeten worden nageleefd.

Weggoaien



De volledig lege spuitbussen moeten worden afgevoerd via het recyclingsysteem. Spuitbussen met uitgehard materiaal moeten als speciaal afval worden afgevoerd.

Note

Voor gebruik moeten de veiligheidsinstructies altijd zorgvuldig worden gelezen en nageleefd.

De inhoud van dit technisch informatieblad is met grote zorg samengesteld en weerspiegelt onze huidige kennis. Het biedt de gebruiker toepassingsspecifieke informatie en belooft geen bepaalde eigenschappen. De informatie is niet bindend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de integriteit, nauwkeurigheid en volledigheid ervan. Het ontslaat de gebruiker niet van zijn plicht om de geschiktheid van ons product voor het beoogde doel te controleren. De waarschuwingen op onze etiketten moeten worden nageleefd. Onze merken en octrooien zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de informatie zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken, te wijzigen of aan te vullen.